

FRESCOLORI® - TQL

Technisches Datenblatt

Beschreibung:

Spezielles Grundiermittel für Faserzementplatten und zementgebundene Spanplatten, Gipskartonplatten und alkalische Untergründe. Auch als Glanzüberzug hervorragend geeignet.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Technische Eigenschaften:

- Bindemittelbasis: 100% Reinacrylat
- Farbton: transparent
- Dichte: 1,03g/cm³
- Verbrauch: ca. 100-300 ml/m² (je nach Untergrundsauhfähigkeit; genaue Angaben durch Probeanstrich ermitteln)
- Trocknung: in trockener und warmer Umgebung am selben Tag bearbeitbar; bei kalter und feuchter Umgebung längere Zeit zum Trocknen lassen
- Verarbeitungstemperatur: bei $\geq 8^{\circ}\text{C}$ verarbeiten

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss sauber, fett- und staubfrei sein.

Verarbeitung:

FRESCOLORI® - TQL kann unverdünnt oder bei Bedarf bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt werden. Als Glanzüberzug sollte es jedoch unverdünnt angewendet werden.

Sicherheitshinweise:

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Gebinde:

1l und 10l

Lagerung:

Unter kühlen, trockenen und frostfreien Bedingungen ist FRESCOLORI® - TQL 1 Jahr lagerfähig.

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Anmerkung:

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.