

FRESCOLORI® - Haftgrund

Technisches Datenblatt

Beschreibung:

Lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare, geruchsmilde, wetterbeständige und vielseitig anwendbare Grundierfarbe. Pigmentiert, wasserdampfdurchlässig, mit haftvermittelndem und verfestigendem Effekt.

Technische Eigenschaften:

- Farbe: weiß und matt
- Dichte: ca. 1,4 g/cm³
- Basis: Acrylat-Copolymer
- Verbrauch: 150-200 ml/m²
- Verarbeitungstemperatur: über 5°C
- Trocknung: wasserfest nach 4 Stunden; weiter bearbeitbar nach 12 Stunden (auch abhängig von der jeweiligen Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
- Verdünnung: wenn nötig mit wenig Wasser
- Verträglichkeit: mischbar mit gleichartigen und den hier vorgesehenen Materialien

Einsatzgebiete:

Als Haftvermittler und Grundiermittel für nachfolgende Anstriche und Beschichtungen auf nicht bzw. schwach saugenden Untergründen, z.B. Außenputz (MG, PII, PIII, in Abhängigkeit der Druckfestigkeit), Innenputz (MG, PII, PIII, PIV, in Abhängigkeit der Druckfestigkeit) Beton, Gipskarton sowie auf fest haftenden, tragfähigen, Altanstrichen, z.B. Dispersions-, Polymerisatharz-, Öl- und Lackfarbenanstrichen oder glänzenden Dispersionen (Haftung durch Anlegen einer Probestfläche prüfen). Auch als Kontaktnstrich für Dispersions-Silikatfarben auf nicht verkieselungsfähigen Untergründen, z.B. Gipskarton.

Verarbeitung:

Abtönen: max. 10% mit Voll- und Abtönfarbe

Auftrag: FRESCOLORI®-Haftgrund kann im Airless-Spritz-, Streich- und Rollverfahren (Daten: Düsenbohrung: 0,53-0,69 mm; Spritzwinkel: 40°-80°; Druck: ca. 150 bar; Verdünnung: ca. 5%) aufgetragen werden.

Gebinde:

4l und 8l

Lagerung:

Kühl, frostfrei und dicht verschlossen

Werkzeugreinigung:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Sicherheitshinweise:

- Spritznebel nicht einatmen
 - Wassergefährdungsklasse 1, nach VwVwS
- Sonstige Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Anmerkung:

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Mit dem Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes verlieren die vorherigen Angaben ihre Gültigkeit.